

構造体強度補正值<sub>28</sub>S<sub>91</sub>の気温による補正期間 【福井地区】

1. (打込みから28日までの予想平均気温)

月		1	2	3	4	5	6	
N	補正值 <sub>28</sub> S <sub>91</sub>	11/19		6	3/6	3/7	3	11/18
BB		10/23		6	4/1	4/2	3	10/22
H		12/10	6	2/12	2/13	3		12/9
M		11/3		6	3/22	3/23	3	11/2

月		7	8	9	10	11	12			
N	補正值 <sub>28</sub> S <sub>91</sub>	3/7		3	11/18		11/19	6	3/6	
BB		4/2		3	10/22	10/23	6	4/1		
H		2/13		3			12/9		12/10	2/12
M		3/23		3	11/2		11/3	6	3/22	

2. (暑中コンクリートの構造体強度補正值<sub>28</sub>S<sub>91</sub>の適用期間・・・日平均気温の平均値が25℃を超える期間)

月	6	7	8	9	10	11
補正值 <sub>28</sub> S <sub>91</sub>		7/4	6	9/7		

3. (寒中コンクリートの適用期間・・・打込み日を含む旬の日平均気温が4℃以下の期間)

月	12			1			2			3			4			5		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
旬の平均気温	7.5	5.6	4.8	3.7	3.2	2.8	2.8	3.6	4.9	5.8	7.2	8.5	10.8	12.8	14.8	16.9	17.7	19.5
適用期間				1/1	6			2/20										

※・・・構造体強度補正<sub>28</sub>S<sub>91</sub>については、上記1. 打込みから28日間までの予想平均気温の表を参照願います。